

1.0403 / C 15 Pb

Richtlinie

Chemische Werte

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Pb %
0,12 - 0,18	max. 0,40	0,30 - 0,80	max. 0,045	max. 0,045	0,15 - 0,30

Allg. Beschreibung: Die Güte C 15 Pb ist ein beruhigter Einsatzstahl mit höherem Kohlenstoffgehalt zur Herstellung von einsatzhärtbaren Dreh- und Konstruktionsteilen. Die dabei erzielbare Kernfestigkeit richtet sich nach der chemischen Zusammensetzung. Sie zeichnen sich durch große Gleichmäßigkeit des Gefügebauaus aus

Alle Angaben sind ohne Gewähr und berufen sich auf die aktuelle gültige Fassung der Europäischen Norm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Jun-22