



1.0504 / C 45 Pb

Richtlinie

Chemische Werte

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Pb %
0,42 - 0,50	max. 0,40	0,50 - 0,80	max. 0,045	max. 0,045	0,15 - 0,30

Allg. Beschreibung: Die Güte C 45 Pb ist ein beruhigter Vergütungsstahl zur Herstellung von vergütbaren Dreh- und Konstruktionsteilen des mittleren Festigkeitsbereiches. Sie zeichnen sich durch große Gleichmäßigkeit des Gefügebauaus aus.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und berufen sich auf die aktuelle gültige Fassung der Europäischen Norm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Jun-22