



1.2826 / 60 Mn Si Cr 4

DIN EN ISO 4957

zäher Kaltarbeitsstahl

Chemische Werte

C %	Si %	Mn %	Cr %
0,58 - 0,65	0,80 - 1,00	0,80 - 1,20	0,20 - 0,40

Lieferzustand:

- weichgeglüht, max. 220 HB

Verwendungsmöglichkeiten

- Scherenmesser
- Spannzangen
- Abgratschnitte

Alle Angaben sind ohne Gewähr und berufen sich auf die aktuelle gültige Fassung der Europäischen Norm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

May-22