

1.3505 / 100 Cr 6

EN ISO 683-17

Cr-legierter Wälzlagerstahl

Chemische Werte

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Al %
0,93 - 1,05	0,15 - 0,35	0,25 - 0,45	<= 0,025	<= 0,015	1,35 - 1,60	<= 0,10	<= 0,05

Richtlinie

Eigenschaften: Cr-legierter Wälzlagerstahl

- hohe Verschleißbeständigkeit
- hohe Härte

Anwendungsbereich:

- Maschinenbau
- Bauteile für Automobileinspritzanlagen

Lieferzustand:

- weichgeglüht, max. 207 HB

Alle Angaben sind ohne Gewähr und berufen sich auf die aktuelle gültige Fassung der Europäischen Norm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten